



malexim[®]
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: biuro@malexim.pl

www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

STRUKTURA CYNKMAL

Nazwa handlowa	STRUKTURA CYNKMAL strukturalna nawierzchniowa szybko schnąca farba poliwinylowa do krat, bram i ogrodzeń
Nazwa wg normy	STRUKTURA CYNKMAL strukturalna nawierzchniowa szybko schnąca farba poliwinylowa do krat, bram i ogrodzeń
PKWiU	20.30.12.0
Norma	PN-C-81903:2002
Opis produktu	STRUKTURA CYNKMAL jest nawierzchniową farbą poliwinylową szybko schnącą do malowania krat, bram i ogrodzeń. STRUKTURA CYNKMAL tworzy dobrze kryjącą matową powłokę o znakomitej przyczepności do podłoża. STRUKTURA CYNKMAL nadaje drobnoziarnistą strukturę malowanym powierzchniom, charakterystyczną dla wypiskowanego podłoża, przez co niweluje nieznaczne wady powierzchniowe.
Zastosowanie	STRUKTURA CYNKMAL jest farbą dekoracyjną przeznaczoną do malowania czystych powierzchni stalowych lub żeliwnych oczyszczonych do Sa 2½ wg PN ISO 8501-1:2001 i zagruntowanych przeciwrzdzewnie w zależności od wymaganej trwałości zestawu jedną z farb typu CYNKAL , POLPOX KOR lub POLKOR . Nanosząc STRUKTURA CYNKMAL 2-krotnie na zagruntowane przed korozją podłoże uzyskuje się trwałe zabezpieczenie podłoża i estetyczną powłokę nawierzchniową. Do ochrony średnioterminowej wymagana grubość suchej powłoki zestawu wynosi min. 120 µm.
Przygotowanie powierzchni	Podłoże stalowe czyste i gładkie schropowacić papierem ściernym lub lekko przepiaskować. Zgorzelinę i zendrę usunąć, a spawy i zadziory wygładzić. Podłoże skorodowane – oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN ISO 8501-1:2001. Metale nieżelazne, a szczególnie cynk i aluminium wymagają usunięcia produktów korozji z podłoża. Pozostawienie tych nalotów w znacznym stopniu obniża przyczepność powłok malarskich, powoduje ich zmarszczenie i odspajanie nawet po krótkim czasie eksploatacji. Produkty korozji można usunąć ręcznymi lub mechanicznymi szczotkami stalowymi lub poprzez delikatną obróbkę strumieniowo - ścierną, tzw. omiatanie luźnym ścierniwem. Stare powłoki malarskie – starannie sprawdzić przyczepność starych powłok do podłoża zgodnie z PN EN ISO 2409, wykonując tzw. siatkę nacięć. Słabo przylegające powłoki usunąć, pozostałe zmyć roztworem EKOSOLWENTU i schropowacić (piaskowanie, szczotka druciana itp.). Przeprowadzić miejscowo próbne wymalowania w celu sprawdzenia, czy nie nastąpi odspojenie całego systemu od podłoża. Mycie - każde podłoże przed malowaniem odtłuścić wodnym roztworem EKOSOLWENTU prod. MALEXIM i splukać wodą.
Sposób użycia	STRUKTURA CYNKMAL można nakładać na suche i czyste podłoże za pomocą pędzla, wałka, pistoletu lub przez zanurzenie. Przygotowanie farby. Farbę wymieszać przed użyciem. Do malowania pędzlem rozcieńczać w ilości do 10% rozcieńczalnikiem MALSOLWENT nr 1 prod. MALEXIM. Do malowania przez zanurzenie lub natryskiem należy stosować rozcieńczalnik MALSOLWENT nr 2 (w ilości 20-30%).

Sposób użycia	<p>Lepkości robocze: malowanie pędzlem - lepkość handlowa natrysk pneumatyczny - 20 – 40 s malowanie przez zanurzenie - 25 – 35 s Najkorzystniej jest malować w temperaturach 20 – 30°C</p> <p>Następne wymalowania Krótki czas schnięcia farby zapewnia możliwość 2-3 krotnego malowania w ciągu jednego dnia.</p>
Właściwości	<p>STRUKTURA CYNKMAL tworzy powłoki charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i świetną przyczepnością do podłoża.</p>
Kolor	Gama kolorów.
Opakowania	0,3; 0,7; 2,5; 10 litrów.
Wydajność	<p>Zawartość części stałych: 55 ± 2% obj. lub 65 ± 2% wag. Grubość warstwy powłoki mokrej, μm - 100 Grubość warstwy powłoki suchej, μm - 55 Zużycie teoretyczne przy grubości 100 μm suchej powłoki - 0,18 dm³/m² lub 0,24 kg/m² Zalecana ilość warstw: 2 Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki malowania oraz kształtu i chropowatości powierzchni.</p>
Czas wysychania	<p>Czasy wysychania w temp. 23±2°C przy DTF 50 μm: Pyłosuchość - 0,5 godz. Suchość w dotyku - 2 godz. Ponowne malowanie w temp. 23±2°C po 4 godz. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.</p>
Rozcieńczalnik	MALSOLWENT nr 1 prod. Malexim.
Parametry techniczne	<p>Lepkość umowna wg kubka Forda Φ 4 min. 150 s Gęstość najwyżej 1,35 g/cm³</p> <p>Max. zawartość LZO Dz.U.2016r. Poz.1353, kategoria A/i/FR: 500 g/l. Produkt zawiera max.:465 ÷480 g LZO (zależnie od koloru farby)</p>
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH
Wskazówki BHP i ppoż.	<p>Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszanki Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.</p>
Transport i przechowywanie	Emalię należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.
Okres przydatności do użycia	36 miesięcy od daty produkcji.