



malexim[®]
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: biuro@malexim.pl

www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 12.12.2016 r.

KOREKTOR M

Nazwa handlowa	KOREKTOR M uniwersalny utwardzacz do wyrobów lakierowych.	
Nazwa wg normy	KOREKTOR M uniwersalny utwardzacz do wyrobów lakierowych.	
PKWiU	20.30.12.0	
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.	
Opis produktu	KOREKTOR M utwardzacz alifatyczny poliizocyjanianowy.	
Zastosowanie	Utwardzacz do wyrobów alkidowych, akrylowych, poliwinylowych itp..	
Sposób użycia	- 100 części objętościowych składnika A (np. Cynkal, Rapid, Superftal) - 5 części objętościowych składnika B (Korektor M)	
Właściwości	KOREKTOR M po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji ze składnikiem A powoduje chemiczne utwardzenie kompozycji lakierniczej.	
Kolor	Biało-słomkowy	
Opakowania	0,1 litra	
Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Forda Φ 4	min. 50 s
	Masa właściwa:	1,00±0,05 g/cm ³
	Temperatura zapłonu °C	> 25 °C
Atesty i Certyfikaty	Atest PZH	
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszanki Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.	
Transport i przechowywanie	Należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. 5-25°C.	
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy od daty produkcji.	