



malexim[®]
FABRYKA FARB I LAKIERÓW

ul. Przecławaska 5, 03-879 Warszawa
tel. 022 744 23 90, 022 744 23 91, 022 670 40 43
e-mail: biuro@malexim.pl

www.malexim.pl

DANE TECHNICZNE 03.06.2023 r.

POLPUR ONE TOP

Nazwa handlowa	POLPUR ONE TOP półpołyskowa gruntoemalia poliuretanowa
Nazwa wg normy	POLPUR ONE TOP półpołyskowa gruntoemalia poliuretanowa
PKWiU	20.30.12.0
Norma	PN-C-81935:2001
Opis produktu	<p>POLPUR ONE TOP jest dwuskładnikową farbą poliuretanową o umiarkowanym połysku pigmentowaną antykorozyjnie, dającą trwałe powłoki nawierzchniowe. Składnik A jest mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, środków pomocniczych w rozpuszczalnikowym roztworze żywicy akrylowej. Składnik B utwardzacz jest roztworem alifatycznego izocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych</p>
Zastosowanie	<p>POLPUR ONE TOP dzięki pigmentacji antykorozyjnej może być stosowany jako system jednowarstwowo do malowania konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, metali lekkich, maszyn, urządzeń oraz obiektów przemysłowych.</p>
Przygotowanie powierzchni i malowanie	<p>Powierzchnie stalowe lub żeliwne oczyszczone do Sa 2 ½ wg PN ISO 8501-1:2001 zagruntować jedną z farb epoksydowych: POLPOX Zn, POLPOX PRIMER lub POLPOX MIO, a następnie pomalować POLPUR ONE TOP. Gruntoemalię POLPUR ONE TOP rozcieńczać w razie potrzeby po dodaniu utwardzacza. Zalecana liczba warstw 1-2.</p>
Sposób użycia	<p>Przed przystąpieniem do malowania składnik A - baza akrylowa i B - utwardzacz PUR N/75, dokładnie wymieszać ze sobą w odpowiednich proporcjach i pozostawić na około 15 min., po czym przystąpić do malowania.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>Składnik A: 9 części objętościowych Składnik B: 1 część objętościowa</p></div> <p>Farba jest gotowa do użycia w temp. 23±2°C po upływie 15 min. Czas przydatności mieszaniny do użycia w temp 23±2°C - 6 godz.</p>
Właściwości	<p>POLPUR ONE TOP tworzy twarde powłoki o półpołysku i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Powłoki są odporne na działanie roztworów kwasów i zasad, rozpuszczalników oraz mogą być eksploatowane w atmosferze o stopniu agresywności korozyjnej C4÷C5 wg PN EN ISO 12944-2:2001.</p>
Kolor	RAL, NCS lub według uzgodnień
Opakowania	Komplet 10 l = 9 litrów składnika A + 1 litr składnika B
Wydajność	<p>Zawartość części stałych: 60 ± 2% obj. lub 72 ± 2% wag. Grubość warstwy powłoki mokrej, μm - 100 Grubość warstwy powłoki suchej, μm - 60 Zużycie teoretyczne przy grubości 60 μm suchej powłoki - 0,1 l/m². Wydajność teoretyczna przy grubości 60 μm suchej powłoki - 10 m²/l. Zalecana ilość warstw: 2-3 Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki malowania oraz kształtu i chropowatości powierzchni.</p>



Czas wysychania	Czasy wysychania w temp. $23 \pm 2^\circ\text{C}$ przy DTF $60 \mu\text{m}$: Pyłosuchość - 0,5 godz. Suchość w dotyku - 2 godz. Następne malowanie farbami poliuretanowymi bez ograniczeń czasowych. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.
Rozcieńczalnik	MALSOLWENT 6 prod. MALEXIM
Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk powietrzny, natrysk hydrodynamiczny
Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Forda Φ 4 Składnik A min. 180 s Składnik B min. 60 s Masa właściwa: Składnik A $1,25 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Składnik B $1,05 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ Masa właściwa po zmieszaniu składników A+B $1,20 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
	Dopuszczalna zawartość LZO (kat. A/ j) - 500 g/l. Zawartosc LZO w produkcie gotowym do użycia - <500 g/l.
Wskazówki BHP i ppoż.	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, skórę i po spożyciu. Ze względu na zawartość składników lotnych i palnych w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż. zawartych w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji pomieszczeń.
Transport i przechowywanie	Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od ognia i źródeł ciepła w temp. $5-25^\circ\text{C}$.
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy od daty produkcji.